


| FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF | | |
|--|-----------------------|----------|
| GAMME | COLLECTION | NUMERO |
|  ACOUSTIC | POLYFORM Eos 2 | FT N° 76 |

C'est un revêtement mural textile en suédine polyester micro perforée sur mousse polyuréthane acoustique Alpha 0,30. Ce revêtement est particulièrement adapté à un usage en ERP associant technicité et noblesse d'un textile chaleureux et confortable. Conformément à la réglementation, il est classé au feu M1 et C s2 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bords a bord. Livré avec un film de protection de surface.

Description

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Référence | PFYV 9152... |
| Nom | POLYFORM Eos 2 |
| Gamme | Acoustic 0.3 |
| Type | Revêtement mural textile acoustique |
| Motif | 7 couleurs - Rayure Vertigo |

Composition

| | |
|------------|---|
| Type | Textile suédine teint en bain micro perforé |
| Support | Mousse polyuréthane acoustique |
| Poids | 500 g/m ² |
| Epaisseur | 5/6 mm |
| Traitement | traitement de surface déperlant |

Réglementation - Environnement

| | | |
|----------------------|------------------------------|--------------------|
| Classement au feu | C s2 d0 / M1 | Norme EN 13 501 -1 |
| Acoustique | Alpha w = 0,30 | Norme EN 20 354 |
| Solidité lumière | > 4 à 7 | Norme EN 259 |
| Resistance Thermique | R = 0,12 m ² .K/W | Norme EN 12 667 |
| C.O.V. | A+ | ISO 16000 |
| Marquage CE | DOP-CPR-EOSMD-59 | Norme EN 15 102 |
| Entretien | Epongeable | Norme EN 233 |
| Usage | Normal | Norme EN 259 |

Conditionnement - Packaging

| | | |
|-----------------------|---|------------------|
| Largeur des lés | 140 cm (+/- 3%) | |
| Longueur des rouleaux | 25ml, 15ml, 10ml et 5 ml | |
| Vente à la coupe | Non | |
| Carton dérouleur | Oui | Carton Label FSC |
| Mandrin suspendu | Oui | |
| Dimension d'un carton | 1530 X 480 X 490 mm pour 25ml, 15ml, 10ml et 5 ml | |
| Poids d'un carton | 20,00 Kg pour 25ml, 13Kg pour 15ml. (+/- 10%) | |

Mise en œuvre

| | |
|------------------------|---|
| Colle | Ovalit TM - Ovalit F (Metylan - Henkel) |
| Encollage | Sur le mur - à l'aide d'un rouleau |
| quantité de colle | 250 g/m ² à 450 g/m ² |
| Raccord | Libre |
| Sens de pose | Lés droits |
| Joint | Bord à bord |
| Dépose | Stripable |
| Contre collage cloison | Oui |